

# Foresta

## HIDRO ADVANCE

### IMPREGNANTE AL AGUA 3 EN 1



#### DESCRIPCIÓN

Impregnante para maderas en base acuosa para interiores y exteriores. Forma una película elástica y semiporosa que impide la penetración del agua, pero permite el paso del vapor evitando así el ampollado o descascaramiento de los barnices convencionales. Posee pigmentos de óxido de hierro transparentes que absorben las radiaciones UV, sin ocultar el aspecto natural de la madera, y microceras que impiden la penetración de agua. Evita la proliferación de microorganismos.

#### USOS

Indicado para proteger y embellecer techos y paredes de madera, puertas, ventanas, marcos, persianas, aleros, etc.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Componentes principales:** resinas acrílicas, agentes hidrofugantes y pigmentos transparentes.

**Peso específico:** 1,03.

**Rendimiento:** 10 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

**Color:** Transparente: Incoloro (Apto para ser entonado con Foresta Tinta Universal); Semitransparente: Caoba, Cedro, Natural, Nogal y Roble.

**Brillo:** Satinado Ceroso.

**Número de manos:** 3.

**Secado tacto:** 1 hora.

**Repintado mínimo:** 4 a 6 hs (dependiendo de la madera).

**Secado final:** 24 horas.

**Solvente de limpieza y dilución:** agua.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.

#### SUSTRATO

##### • Tratamiento previo

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, cera, hongos, algas y polvillo.

En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película con Removedor en Gel Sinteplast y medios mecánicos

adecuados.

No dejar restos de los productos de limpieza o remoción. Sobre maderas nuevas lijar suavemente en dirección de la veta y eliminar el polvillo resultante.

Si se desea aumentar la protección contra insectos utilizar previamente Foresta Preservador siguiendo las instrucciones del envase.

Si la madera presenta manchas de humedad u hongos, blanquear con sal de limón y enjuagar.

#### APLICACIÓN

Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Aplicar una primera mano, preferentemente a pincel, de modo de impregnar bien la madera, evitando la formación de película sobre la superficie. Dejar pasar 1 o 2 horas y aplicar 2 o 3 manos más. Para mayor duración se recomienda aplicar en todas las caras de la madera.

No pintar con temperaturas inferiores a 5°C o en días de mucha humedad.

#### SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. -Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



#### PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160**  
**Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:**  
**(011) 4962-6666**