

Ferroxin

EFEECTO RÚSTICO

DESCRIPCIÓN

Esmalte de terminación para aplicar directamente sobre hierro, al que le otorga protección contra la oxidación y un particular efecto decorativo.

USOS

Acabado para superficies metálicas en interior y exterior. También puede utilizarse sobre madera u otros sustratos, que "aparentarán" entonces ser de hierro forjado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: resinas alquídicas modificadas.

Pigmento: óxido de hierro micáceo, pigmento anticorrosivo.

Peso específico: 1,39 (Hierro Antiguo) - 1,3 (Plata).

Punto de inflamación: 40°C (copa cerrada).

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro por mano.

Color: hierro Antiguo y Plata. El Plata admite ser entonado mediante el sistema de color Sinteplas Colors. Consultar muestrario de colores.

Brillo: mate, efecto "rústico".

Secado tacto: 2 horas.

Secado duro: 8 horas.

Repintado mínimo: 8 horas.

Solvente de limpieza y dilución: diluyente para sintéticos Aguarrás Sinteplast.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

En superficies de hierro limpias, secas y sin óxido FERROXÍN se aplica directamente. Sin embargo, si se desea reforzar la protección contra la corrosión puede imprimirse el metal con Antióxido Sinteplast o Convertidor de Óxido Sinteplast. En superficies de madera limpias y secas, aplicar una mano de Fondo Blanco para Madera Sinteplast.

En mampostería no debe pintarse hasta haber completado su secado (yeso) o hasta eliminar la alcalinidad (revoque, hormigón). Este proceso requiere envejecimiento de por lo

menos 3 meses en exteriores y 6 en interiores, o lavado con ácido clorhídrico (muriático) al 20% en agua, enjuagar y dejar secar. Asegurarse de que la superficie quede neutra. De no ser así la pintura sufrirá una degradación por saponificación, perdiendo totalmente sus propiedades.

Las superficies de yeso, enduido o las que presenten entizamientos o restos de pintura a la cal, requieren ser imprimadas con Fijador al Aceite Sinteplast convenientemente diluido de manera que no quede con brillo al secar.

En repintados eliminar restos de pintura floja, suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y polvillo. No deben quedar restos de los productos de limpieza.

Las superficies brillantes deben ser lijadas hasta matearlas, eliminando cuidadosamente el polvillo resultante.

APLICACIÓN

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. De ser necesario, diluir con una mínima cantidad de Aguarrás Sinteplast.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete. Con este último se resalta el efecto decorativo de este novedoso producto.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -INFLAMABLE. -Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666