

Recubrimiento ACRÍLICO PARA PISOS

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento acrílico para pisos de concreto en base acuosa, para uso interior y exterior. De características antideslizantes, su película tiene muy buena retención del color, es resistente al desgaste y de fácil limpieza.

USOS

Indicado para el pintado de pisos de cemento de garages, escaleras, gimnasios, canchas de tenis, futbol, paddle, tribunas, etc. Puede ser aplicada también en pisos de ladrillo y cerámica no esmaltada.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Polímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Pigmentos orgánicos e inorgánicos de alta solidez a la luz.

Peso específico: 1,25 a 1,32 según color.

Rendimiento: Primer pintado 3 a 6 m² por litro. (trabajo terminado); para pintados posteriores 10 a 14 m² por litro por mano.

Color: Blanco, Verde, Amarillo, Gris, Azul, Negro, cemento, Rojo

Brillo: Mate.

Número de manos: 1 diluida y 2 sin diluir

Secado al tacto: 30 minutos a 1.30 hs.

Secado duro: Adquiere su máxima resistencia a partir de las 48hs.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tipo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. Para eliminar ceras, y todo tipo de grasitud o suciedad emplear **Limpiador Pisos Sinteplast** siguiendo las instrucciones del envase.

Si existen zonas con pintura floja utilizar **Removedor en gel Sinteplast** y medios mecánicos adecuados.

En superficies con presencia de algas y hongos, eliminar mediante cepillo con una mezcla de lavandina mas agua (1 a

1 en volumen). Enjuagar con agua y dejar secar.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

Superficies nuevas: Deben tener un tiempo mínimo de curado de 1 mes en exteriores y 2 meses en interiores. Para asegurar el anclaje de la película verificar que una gota de agua depositadas en la superficie se absorba. En caso de no ocurrir esto se deberá lavar con una solución de ácido muriático diluido al 10% para abrir los poros. Para esta aplicación utilizar guantes y protección ocular. Este tratamiento también elimina el exceso de alcalinidad. Posteriormente enjuagar con agua y dejar secar.

APLICACIÓN

En el primer trabajo con Recubrimiento Acrílico para Pisos, al aplicar la primera mano, diluirlo con agua en cantidad equivalente al 20 % de su volumen (1 parte de agua por cada 5 partes del producto).

Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete. En caso de existir grietas o juntas de dilatación, rellenarlas con **Recuplast Grietas y Juntas** luego de esta mano de imprimación. Completar el pintado con 2 capas más sin diluir, o con la mínima dilución que facilite una cómoda aplicación. Dejar pasar 3 horas entre manos. No transitar antes de 24 horas. En pintados posteriores normalmente es suficiente aplicar una mano de Recubrimiento Acrílico para pisos sin diluir. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C. No pintar en días muy húmedos o con pronóstico de lluvias en las siguientes 48 horas.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. - Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). - **NO INFLAMABLE.** Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante inhalación prolongada ventilar. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666